

weber. MVC 004 grobputz

jadrová omietka ručná

Najdôležitejšie vlastnosti

- hmota na báze anorganických spojív kremičitého piesku a modifikujúcich prísad
- vhodná ako podklad pre jemné a minerálne omietky
- do interiéru aj exteriéru



Definícia výrobku:

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky pre ručné spracovanie.

Použitie:

Weber.mvc grobputz 004 sa hodí na vonkajšie povrchy fasád novostavieb a starých budov a vytvára ideálny základ pre ušľachtilé omietky.

Spotreba:

16,5 kg na 1 m² na hrúbku 1 cm. Presné hodnoty spotreby závisia od konkrétnych vlastností podkladu.

Príprava a aplikácia:

Požiadavky na podklad:

Podklad pod omietku musí byť pevný stabilný, bez vo vode rozpustných komponentov, čistý, suchý, ako aj nosný a musí vykazovať rovnomerný, nie príliš vysoký stupeň nasiakavosti.

Pri pôrobetóne, ľahkých stavebných prvkoch a platniach z drevenej vlny, platia údaje výrobcu. Podklady z betónu a zo zmiešaného muriva treba obzvlášť starostlivo prekontrolovať a v prípade potreby vhodným spôsobom upraviť. Pri silne nasiakavých podkladoch odporúčame pred nanosením malty podklad výdatne navlhčiť.

weber. MVC 004 grobputz

Podmienky na spracovanie:

Teplota ovzdušia a podkladu pri aplikácii musí byť od +5°C do +26°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, vlhka a prievanu.

Aplikácia:

Do miešačky sa nadávkuje čistá voda (6,5l /40 kg vrece) a za stáleho miešania sa pridáva suchá zmes. Hmota sa mieša 5-10 min. Hrúbka jednej vrstvy je od 10 do 25 mm. Pri väčších hrúbkach odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách. Nanášanie druhej vrstvy sa vykoná na čerstvú, zavädnutú prvú vrstvu. Nanosená omietka sa zarovná do roviny ťahovacou latou.

Čas spracovania

Malta sa musí naniesť do 2 hodín po pridaní vody. Doba spracovateľnosti závisí od kvality podkladu a teplotných pomerov (cca 90 min).

Upozornenie

Ďalšie vrstvy – šľachtené omietky sa môžu nanášať až po úplnom vyschnutí a vytvrdení omietky.

Minimálna hrúbka vrstvy omietky

Minimálna hrúbka vrstvy omietky je 10 mm, stredná hrúbka 25 mm.

Najnižšia teplota pri spracovaní

Okolité teplota a teplota stavby musí byť aspoň +5°C. Čerstvú omietku treba chrániť pred rýchlym vyschnutím, mrazom a prievanom.

Poznámka

Ďalšie vrstvy – šľachtené omietky sa môžu nanášať až po úplnom vyschnutí a vytvrdení omietky.

Náradie:

Murárska lyžica, hladidlo, strhávací latka, miešačka.

Čistenie:

Náradie a nástroje po skončení prác ihneď umyte v čistej vode.

weber. MVC 004 grobputz

Zloženie/technické údaje:

Posudzovaná vlastnosť	hodnota
Pevnosť v ťahu pri ohybe	min 0,7 Mpa
Prídržnosť k podkladu (beton)	min 0,3 Mpa
Faktor difúzneho odporu	μ 20
Absorpcia vody:	W0
Reakcia na oheň:	AI
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0,93
W/(m.K) Zrornosť	4 mm
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	CS II
Trvanlivosť podľa STN 72 2452	15 cyklov
Doba spracovateľnosti:	90 min

Balenie:

Materiál dodávame v 40 kg papierových vreciach.

Skladovanie:

Skladovateľnosť 12 mesiacov. Skladovať v suchu a chrániť pred vlhkosťou.

Bezpečnosť práce, hygiena práce a ekológia:

Pri práci s materiálom je potrebné dodržiavať ochranné / bezpečnostné opatrenia vyznačené na obale.



H-vety (výstražné upozornenia)
H315, H317 Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318, H335 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P-vety (bezpečnostné vety)
P102, P261 Uchovávať mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu prachu.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+351+338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P302+352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
P333+313 Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P304+340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie.

P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 Zneškodnite obsah/nádoby podľa miestnych predpisov.

Nebezpečné zložky: cementový (portlandský) slinok, odprašky z výroby portlandského slinku. Dopĺňajúce informácie: Mokrá zmes môže poškodiť výrobky z hliníka a ďalších neúšľachtilých kovov. Výrobok počas skladovateľnosti spĺňa legislatívne požiadavky na obsah rozpustného šesťmocného chrómu.

Pri likvidácii odpadov postupujte podľa zákona o odpadoch v platnom znení.

Údaje v tomto liste sú založené na našich súčasných technických znalostiach a skúsenostiach. Kvôli širokej škále možných vplyvov pri spracovaní a použití našich výrobkov nechráni spotrebiteľa pred možnými vplyvmi vlastných skúšok a pokusov pri spracovaní a použití našich výrobkov a predstavuje iba všeobecné smernice. Nie je možné z nich odvodiť právne dôsledky o určitých vlastnostiach alebo vhodnosti pre konkrétny spôsob použitia. Spracovateľ musí vždy na svoju vlastnú zodpovednosť dodržiavať prípadné ochranné práva, práve tak ako existujúce zákony a nariadenia.